

SURFACE™

S80^{PC}

by tecnodry

Autonivelante de alta resistencia sistemas DPA



(+52) 55 4845 7585

(+57) 322 9502340



info@nivelantes.com

- Mortero hidráulico autonivelante
- Muy alta resistencia
- Aplicaciones comerciales, industriales e institucionales
- Excelente para pisos de acabado final
- Alta resistencia a la compresión y al desgaste
- Producto sin contracción
- Espesores desde 6 a 25 mm



Principales ventajas

- Fácil de aplicar y con muy buena fluidez
- Soporta tránsito peatonal ligero de 2 a 3 horas posterior a su aplicación (dependiendo del espesor)
- Rápido fraguado y muy alta resistencia

Referencias técnicas

| | |
|---|--------------------------|
| Aspecto físico, saco 25 kg | Polvo color beige o gris |
| Cantidad de agua por saco de 25 kg | 4.0 lt |
| Tiempo de trabajo | ≈ 20 minutos |
| Tiempo de secado para iniciar proceso de pulido | 24 horas |
| Resistencia a la Compresión 14 días (ASTM C109) | 815 kg/cm ² |
| Resistencia a la Flexión 14 días (ASTM C348) | 87 kg/cm ² |



Technical Data Sheet

